

DETALE CPH ist eine Reihe exklusiver dekorativer Produkte, bei denen Wert auf die kleinen Details gelegt wird. Farben und Decklacke sind von unserer nordischen Designtradition und der Wechselhaftigkeit der Natur inspiriert. Die Produkte sind für professionelle Maler ebenso wie Hobby-Heimwerker geeignet.

Produkteigenschaften

Dekorative Behandlung für Innenflächen. Im KABRIC Floor Behandlungssystem enthalten. Verleiht Oberflächen ein lebendiges, strukturiertes Finish. Die Auswahl der zugehörigen Prepare- und Strongcoat-Stoffe sind für die Funktionen und Merkmale der Behandlung entscheidend.

- **Dekorativer**
- **Changierend**
- **Rustikal**



Produktverwendung

Wohnzimmer, Kliniken, Geschäftsräume, Büros, Küchen und ähnliche Gemeinschaftsräume. Verwendet auf Terrazzo, Fliesen, Beton, Linoleum, Laminat und laminiertem Parkett. Der Untergrund muss mit KABRIC Floor Smooth Prepare oder KABRIC Floor Prepare vorbereitet werden. Mit KABRIC Floor Strongcoat oder KABRIC Floor Strongcoat Extra abschließen. Die Wahl der zugehörigen Prepare- und Strongcoat-Stoffe sind für den Anwendungsbereich der Behandlung entscheidend.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Behandlung

KABRIC Floor Prepare wird zum Grundieren von ebenen Oberflächen verwendet. Eventuelle Markierungen vom Untergrund können in der fertigen Oberfläche sichtbar sein. KABRIC Floor Smooth Prepare wird zum Grundieren verwendet, wo Unebenheiten und Markierungen vom Untergrund in der fertigen Oberfläche nicht erwünscht sind, und wo eine wasserabweisende Oberfläche erwünscht ist. 2 dünne, deckende Schichten auftragen. Unregelmäßigkeiten zwischen den beiden Schichten wegschleifen oder -schrubben. Für ein extraweiches Finish die Oberfläche nach der zweiten Schicht erneut abschleifen. Mit KABRIC Floor Strongcoat oder KABRIC Floor Strongcoat Extra abschließen.

Auftragen

Das Produkt verrühren, bis es eine einheitliche Konsistenz hat.

Produkt mit einem breiten Spachtel nass auf nass in einer dünnen Schicht auftragen.

Entscheiden Sie sich für die Auftragemethode, die Ihrem gewünschten Ergebnis entspricht.

Fußbodenheizung während der Behandlung ausschalten.

Nach der Behandlung Fußbodenheizung allmählich aufdrehen.

Kälte bzw. Wärme kann sich auf die Viskosität des Materials auswirken.

Vermeiden Sie Kondenswasserbildung.

Kälte und erhöhte Feuchtigkeit führt zu einer verlängerten Trocken- und vollständigen Aushärtezeit und einem verlängerten Intervall für die Wiederbehandlung.

Erhöhte Temperaturen und eine geringe atmosphärische Feuchtigkeit führen zu einer verkürzten Trocken- und Aushärtezeit.

Führen Sie zur Kontrolle der Haftung und des Ergebnisses immer eine Testbehandlung durch.

Erwartetes Ergebnis

Changierende Oberflächen für weitere Behandlung glätten.

Unebenheiten vom Untergrund können in der fertigen Oberfläche sichtbar sein.

Feuchtigkeitsbezogene Größenveränderungen beim Untergrund können zu sichtbaren Markierungen auf der fertigen Oberfläche führen.

Je nach Anwendungsbereich mit KABRIC Floor Strongcoat oder KABRIC Floor Strongcoat Extra abschließen.

Umweltinformationen

Entfernen Sie vor dem Waschen so viel Farbe wie möglich vom Werkzeug. Bringen Sie flüssige Farbreste zur örtlichen Wertstoffannahme. Reduzieren Sie Ihren Farbabfall auf ein Minimum, indem Sie Ihren Farbbedarf vorab abschätzen.

Bewahren Sie Farbreste im Sinne des Umweltschutzes für eine zukünftige Verwendung auf.

Lagerung: Kühl, frostsicher und fest verschlossen

Technische Daten

Mindestverarbeitungstemperatur während der Auftragung
und dem Trocknen/der Aushärtung:

Min. +10°C

Feuchtigkeit

Max. Feuchtigkeit 80 % RH.

Trockenzeit bei 20°C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit (Stunden)

2

Überlackierbar bei 20°C, 60% RF (Stunden)

5

Ausgehärtete bei 20°C, 60% RF (Tage)

5

Reinigung der Werkzeuge usw.

Wasser

Aktuelle TDS-Version

September 2023

Ersetzt die TDS-Version

Mai 2022